

Российская Федерация
Общество с ограниченной
ответственностью

«БратскБытСервис»

(ООО «ББС»)

665718, г. Братск, Иркутская обл.,
промышленная зона БЛПК пл-ка

Телефон (3953) 49-60-72, 49-60-65

Ид. 04.2012 № 274

Директору
ООО «Кальдера»
Мазуренко Т.А.

Отзыв по использованию «Корунд-Классик»

На поверхность вращающейся обечайки автоклава в 3 (три) слоя была нанесена теплоизоляционная суспензия «Корунд –Классик», с посуточной выдержкой каждого слоя, в последний слой был добавлен красный колер.

Т раб. поверхности = 140°C.

22.02.12 г. температура съёма пирометром «Condrol IR-T1»

- на крышке люка загрузки - 129°C;
- на обечайке с лица - 113°C;
- на обечайке с привода - 116°C;
- на днище с лица - 114°C;
- на днище с привода - 117°C.

11.04.12 г. ощущения рукой при соприкосновении с обечайкой $\approx 45\div 50^\circ\text{C}$.

После обсуждения полученных результатов было принято решение и в последующем использовать теплоизоляцию марки «Корунд»



С.Т. Киселева